

LAMINATI PIANI A FREDDO – Profilatura Piegatura Stampaggio

	CARATTERISTICHE MECCANICHE						
Qualità	Re(MPa)			Rm(MPa)	A80 (%)		
	Min-Max			Min-Max	Min		
EN1030:2007	$t \leq 0.5$	$0.5 \leq 0.7$	$t > 0.7$		$t \leq 0.5$	$0.5 \leq 0.7$	$t > 0.7$
DC 01	140-320	140-300	140-280	270-410	24	26	28
DC 03	140-280	140-260	140-240	270-370	30	32	34
DC 04	140-250	140-230	140-210	270-350	34	36	38
DC 05	140-220	140-200	140-180	270-330	36	38	40
DC 06	120-220	120-200	120-180	270-350	34	36	38

Prove di trazione effettuate su provini trasversali

t = Spessore del laminato in mm